

# WABIEROL

## Kunststoff-Waschputz

lösemittelhaltig - für außen

### Produktbeschreibung

Wasserfreie, gebrauchsfertige Verputzmasse mit hochwertigen Kunststoffen (Mischpolymerisaten) in glasklarer, geschmeidig-dickflüssiger Lösung als Bindemittel.

### Anwendungsbereich

Nur im Außenbereich, auf senkrechten Flächen z.B. für Sockelflächen, Balkonnischen, Tür- und Fensterlaibungen oder als belebender Akzent für andere Fassadenteile.

Auf WDV-Systemen mit Polystyrolplatten oder sonstigen polystyrolhaltigen Unterputzen sowie bei Anwendungen im Innenbereich keine lösemittelhaltigen Produkte einsetzen. Bitte verwenden Sie in solch einem Fall unseren WABIEMUR Dispersions-Buntsteinputz!

### Eigenschaften

- sehr geschmeidige Verarbeitung
- hohe Wasserfestigkeit
- in nassem Zustand frostbeständig
- widerstandsfähig gegen Industrieabgase und Mikroorganismen
- sehr gute Haftung
- unverseifbar
- gut reinigungsfähig
- nicht quellbar, kein milchig trübes Anlaufen
- Originalfarbton sofort sichtbar
- besonders strapazierfähig, mechanisch belastbar
- viele gestalterische Kombinationsmöglichkeiten

### Untergründe

Der Untergrund muss sauber, tragfähig, vollständig abgebunden, eben, trocken, lösungsmittelbeständig und frei von Ausblühungen, Trennmitteln und Sinterschichten sein. Horizontale und geneigte Flächen im Außenbereich sind für die Beschichtung nicht geeignet.

Geeignete Untergründe sind Unterputze nach Mörtelgruppe III DIN 18 550 (Zementputz) respektive CIII + CSIV (DIN EN 998-1), Beton, Faserzement sowie intakte mineralische Altputze.

### Untergrundvorbereitung

Bei Beton Schalölreste entfernen. Altverputzte oder altgestrichene Flächen auf Festigkeit prüfen, abbürsten und entstauben, ggf. isolieren. Schadstellen ausbessern (Fluätieren etwaiger Nachputzstellen entfällt.)

Mürbe oder lose Altputze bzw. Altanstriche und andere Trennschichten entfernen. Ausreichende Trockenpause nach jeder Wasseranwendung.

Bei älteren, stark saugenden oder sandenden Grundputzen ist eine verfestigende Grundierung mit WABIEROL Tiefengrund L 1011 erforderlich. Technisches Merkblatt beachten!

### Voranstrich

Vor dem Auftrag von WABIEROL Kunststoff-Waschputz ist der WABIEROL Tiefengrund L 1011 als Haftbrücke bzw. Untergrundverfestiger satt aufzutragen. Mit WABIEROL Tiefengrund L 1011 grundierte Flächen dürfen nach dem Trocknen nicht glänzend stehen bleiben.

Bei Einsatz eines 4mm Buntsteinputzes (405 L) ist die vorherige Verwendung des zusätzlichen Haftgels WABIEROL Vorkleber W 259 empfehlenswert. Technisches Merkblatt beachten!

### Verarbeitung

WABIEROL Kunststoff-Waschputz und Waschbeton sind gebrauchsfertig und werden mit der Stahlglättkelle aufgetragen.

Eine selten notwendige Verdünnung des Materials ist mit dem WABIEROL Tiefengrund L 1011 möglich. Das Produkt darf nicht mit Wasser verdünnt werden.

Es dürfen nur Lieferungen aus einer Charge an einer Fläche verarbeitet werden. Deshalb auf zusammenhängenden Flächen nur Material gleicher Chargennummern verarbeiten oder Material unterschiedlicher Ansätze vorher mischen!

### Verarbeitungstemperatur

Als völlig wasserfreies Material ist die frisch aufgetragene Schicht nicht frostgefährdet. Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sind, bei reif- und eisfreiem sowie trockenem Untergrund, kein Verarbeitungshindernis.

### Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme  
Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33

info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!



# WABIEROL

## Kunststoff-Waschputz

lösemittelhaltig - für außen

### Verbrauch

Die angegebenen Verbrauchswerte dienen nur der Orientierung. Untergrund- oder verarbeitungsbedingte Abweichungen sind möglich. Genaue Verbrauchsmengen sind durch Probeauftrag am Objekt zu ermitteln. Nachfolgende Werte basieren auf Erfahrungswerten und gelten für glatte Untergründe:

Korngröße 2,0 mm: ca. 5 kg/m<sup>2</sup>  
Korngröße 4,0 mm: ca. 10 kg/m<sup>2</sup>

### Trocknung und Überarbeitung

WABIEROL Kunststoff-Waschputz trocknet rein physikalisch durch Verdunstung. Bei niedrigen Temperaturen verzögert sich die Trocknung. Das Produkt ist nach 1 - 2 Tagen oberflächentrocken. Bei 2mm Schichtstärke ist nach ca. 8 Tagen eine Durchhärtung erfolgt.

### Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Nitro-Verdünnung oder Testbenzin.

### Lieferform

Verpackung: 30 kg Metalleimer  
Palette à 21 Eimer = 630 kg

### Farbtöne in 2mm Körnung:

22 L bernstein	69 L Franken-Granit
29 L Schweizer-Granit	88 L bronze
39 L Marron-Granit	99 L schwarz-weiß
44 L terrakotta	130 L limonit
59 L Perl-Granit	140 L dunkelbraun
160 L rhodonit	170 L labradorit
190 L kontrast	276 L antimonit
351 L azurit	

### Farbtöne in 4mm Körnung:

405 L	
-------	--

Weitere Farbtöne in der aktuellen Putzmusterkarte. Eventuell Farbtonunterschiede zur Putzmusterkarte sind von den Vorkommen der natürlichen Granulate abhängig und daher rohstoffbedingt. Solche Schwankungen sind kein Grund zur Beanstandung.

### Lagerung

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Produkt ist im originalverschlossenen Gebinde bei kühler Lagerung unbegrenzt lagerstabil. WABIEROL Kunststoff-Waschputz ist frostunempfindlich.

### Technische Eigenschaften

Bindemittelbasis: Polymerisatharz

Spez. Gewicht in kg/l: ca. 1,5 (2mm)  
ca. 1,6 (4mm)

pH-Wert: 7

Glanzgrad: seidenmatt



Adolf Wagner GmbH  
Lindenstrasse, 35216 Biedenkopf, Deutschland  
14  
WB BSPL17

EN 15 824: 2009

Putz mit organischen Bindemitteln

Auf Wänden im Außenbereich

Wasserdampfdurchlässigkeit:	V <sub>2</sub> mittel
Wasseraufnahme:	W <sub>3</sub> niedrig
Haftfestigkeit:	≥ 0,3 Mpa
Dauerhaftigkeit:	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist ≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> )
Wärmeleitfähigkeit:	NPD
Brandverhalten:	A2 -s1 d0 auf mineralischen Untergründen

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!



### Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme  
Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33  
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

WABIEROL

## Kunststoff-Waschputz

lösemittelhaltig - für außen

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Verarbeitetes bzw. abgebundenes Material kann als Baustellenabfall nach AVV-Abfallschlüssel 170904 behandelt werden. Unverarbeitetes Material im Originalgebinde wird nach AVV-Abfallschlüssel 080111 entsorgt. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle abgeben. Das Produkt keinesfalls in die Kanalisation gelangen lassen!

### Sicherheit

Von Zündquellen fernhalten. Bei der Arbeit nicht rauchen und für gute Belüftung sorgen.  
Bei der Verarbeitung sind die allgemeinen Richtlinien (BGV D25-Verarbeiten von Anstrichstoffen) für den Umgang mit lösemittelhaltigen Anstrichstoffen zu beachten.

**GISCODE:** M-PL02

### Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme  
Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33  
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

*stark in Putz!*

UNSERE MARKEN  
**WABIETHERM**  
**WABIEDECOR**  
**WABIESILAN**  
**WABIEMENT**  
**WABIEMUR**  
**WABIERILL**  
**WABIEPOR**  
**WABIEROL**  
**WABIESIL**